

20/03/2017

| Descripción

Enlucido de interior, indicado para retapar y alisar soportes usuales de yeso y/o cemento

Clasificación: Este producto se identifica por la designación (Familia III-Clase 2), según la clasificación de la norma NFT 36005.

| Modo de empleo

Amasar con agua a razón de un 40-45%. Por cada kilogramo de material se deben de emplear para su amasado 400-450 gramos de agua.

El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar.

Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar bien hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad.

Si se desea alisar de lleno, proceder del siguiente modo:

La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies.

Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.

Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.

Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

| Usos

Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes). Rellena los defectos de la madera.

Fondos: Pintura plástica tradicional, yeso y cemento.

| Datos técnicos

Fácil de aplicar, alisar y lijar.

Fraguado normal.

Comportamiento al fuego

A1 - No Combustible

Espesor máximo por capa

1mm

pH

6-7

Vida útil

5-6 H

Adherencia

> 7.0 Kg/cm² sobre cemento y pintura

Rendimiento

1.15 Kg/m²

Tiempo de secado

en profundidad

Hormigón y pintura 4 - 6 H Escayola: 3 - 4 H

Granulometría

300 micras